

KT3-01007AHD2/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

06/04/2022
Trang 01/01

1. Tên mẫu : **TERRACOAT SMOOTH**
2. Mô tả mẫu : **SƠN PHỦ NGOẠI THẤT – 06HQ22**
Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Khoảng 02 L chất lỏng màu trắng có hạt
Mẫu có tem niêm phong của trung tâm 3
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 17/03/2022
5. Thời gian thử nghiệm : 18/03/2022 – 06/04/2022
6. Nơi gửi mẫu : **PHÒNG NGHIỆP VỤ 7 – TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3**
49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	Mức yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD
7.1 Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô	loại	TCVN 2097 : 2015	0 (*)	≤ 1
7.2 Độ rửa trôi (1200 chu kỳ)	-	TCVN 8653-4 : 2012	Màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền chuẩn	≥ 1200
7.3 Chu kỳ nóng lạnh	-	TCVN 8653-5 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 50 chu kỳ chịu nóng lạnh	≥ 50

Ghi chú : - (*) Loại: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra
 -Thử nghiệm độ rửa trôi: thử chải rửa 1200 chu kỳ thiết bị SHEEN 903 (37 chu kỳ/ min).

P. TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG


Nguyễn Thị Thùy Nhi

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
PHÒNG NGHIỆP VỤ 7
Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.