

KT3-01228BHD4/R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

30/05/2024
Page 01/01

- Tên mẫu : FLEXICOAT WP1105
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description Khoảng 0,5 L chất lỏng màu trắng/ White liquid
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 16/05/2024
Date of receipt
- Thời gian thử nghiệm : 17/05/2024 – 24/05/2024
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM
Customer Số 666, Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô/ Resistance of coating (cross cut test)	loại/ class	TCVN 2097 : 2015	0 (*)

Ghi chú/ notice : (*) Loại/ class: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra
The edges of the cuts are completely smooth, none of the squares is detached.

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.



Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thanh Trung

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01228BHD4/R

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

30/05/2024
Page 01/01

1. Tên mẫu : FLEXICOAT WP1105
Name of sample
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description Khoảng 0,5 L chất lỏng màu trắng/ White liquid
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 16/05/2024
Date of receipt
5. Thời gian thử nghiệm : 17/05/2024 – 24/05/2024
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM
Customer Số 666, Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
7. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô/ Resistance of coating (cross cut test)	loại/ class	TCVN 2097 : 2015	0 (*)

Ghi chú/ notice : (*) Loại/ class: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra
The edges of the cuts are completely smooth, none of the squares is detached.

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.

Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Phan Thành Trung