

KT3-01058BHD9/1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

24/06/2019  
Page 01/02

1. Tên mẫu : FLEXI PAVE COATING SMOOTH  
*Name of sample*
2. Số lượng : 01  
*Quantity*
3. Mô tả : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
*Description* 01 kg chất lỏng màu xanh rêu/ Moss- green liquid
4. Ngày nhận mẫu : 30/05/2019  
*Date of receiving*
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM  
*Client* 666 Đường Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
6. Thời gian thử nghiệm : 31/05/2019 – 24/06/2019  
*Test period*
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang / See page 02/02  
*Test result*

**TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG**  
**HEAD OF CONSUMER PRODUCTS**  
**TESTING LAB.**

  
Nguyễn Phước Hải

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRUNG TÂM KỸ THUẬT**  
**TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG**  
**CHẤT LƯỢNG 3**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



Phan Thanh Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.  
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*  
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.  
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa I Z, Dong Nai, Vietnam  
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.quatest3.com.vn](http://www.quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)

| Tên chỉ tiêu<br><i>Characteristics</i>                                  | Đơn vị<br><i>Unit</i> | Phương pháp thử<br><i>Test method</i> | Kết quả thử nghiệm<br><i>Test result</i>                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. Độ bám dính (thử cắt ô) /<br><i>Adhesion test (cross cut test)</i> | loại/ <i>class</i>    | TCVN 2097 : 2015                      | 0 (*)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.2. Độ rửa trôi<br><i>Scrub resistance</i>                             | -                     | TCVN 8653-4 :<br>2012                 | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền<br><i>No removing of coating after 1200 cycles of scrubbing</i>                                                                                                                             |
| 7.3. Chu kỳ nóng lạnh<br><i>Shock temperature resistance</i>            | -                     | TCVN 8653-5 :<br>2012                 | Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 50 chu kỳ chịu nóng lạnh<br><i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after 50 cycles of shock temperature</i> |

**Ghi chú:** Thử nghiệm độ rửa trôi: quét 2 lớp phủ trên nền vữa xi măng – cát và thử chùi rửa 1200 chu kỳ trên thiết bị SHEEN 903 (37 chu kỳ/ min)  
*Scrub resistance is carried out with apparatus SHEEN 903 , 1200 cycles (37 cycle/min), on the cement plate – 2 coating layers.*

(\*) Loại/ *class*: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra

*The edges of the cuts are completely smooth, none of the squares is detached*