

//// TERRACO®

Flexicoat

W100

**LỚP CHỐNG THẤM ACRYLIC
CAO CẤP CHO TƯỜNG ĐỨNG**



ĐỘ ĐÀN HỒI CAO

✓ Co giãn linh hoạt



KHÁNG UV TỐT

✓ Độ bền lớp phủ lên đến 5 năm



ĐẸ THÌ CÔNG

✓ Độ phủ cao, không cần pha trộn



**CHỐNG THẤM
HOÀN HẢO**



Sản phẩm hoàn thiện từ tập đoàn Terraco Thụy Điển

Flexicoat

W100

HƯỚNG DẪN THI CÔNG



XỬ LÝ BỀ MẶT

Làm sạch bề mặt, xử lý các vết nứt bằng keo bả Handycoat và lăn 1 lớp sơn lót P Primer hoặc P Primer Plus trước khi thi công Flexicoat W100.



THI CÔNG FLEXICOAT W100

Flexicoat W100 có thể thi công bằng súng phun, con lăn rulo hoặc cọ. Thi công tối thiểu 2 lớp với định mức tổng cộng 0.5-0.8kg/m². Thi công lớp thứ 2 cách lớp đầu 4-6 tiếng trong điều kiện bình thường.

Có thể gia cường bằng lưới thủy tinh tại các khu vực cần gia cố.



LƯU Ý

Không thi công Flexicoat W100 trong điều kiện trời mưa do lớp phủ chưa đạt khả năng kháng nước trước khi khô hoàn toàn.

Làm sạch dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công để tránh đóng rắn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ:

0.5-0.8 kg/m² cho 2 lớp

MÀU SẮC:

Trắng, xám.

CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH:

>1 N/mm²

KHẢ NĂNG TẠO CẦU VẾT NỨT:

>0.75 mm

ĐÓNG GÓI:

Thùng 5kg và 20kg.

HẠN SỬ DỤNG:

24 tháng trong thùng chưa mở nắp

Mẫu sản phẩm thực tế

Liên hệ:

Công ty Terraco Việt Nam

666 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TPHCM

ASG Building 683-685 Điện Biên Phủ, Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

0283 848 8531 - Phòng Kinh Doanh

0938 962 306 - Sales Admin

0938 079 306 - Technical Service