

KT3-03049AXD9/17

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

 13/03/2020
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **HANDYCOAT INT**
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp
4 L hồ trộn sẵn
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 19/12/2019
5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM**
666 Phú Lợi, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
6. Thời gian thử nghiệm: 02/01/2020 – 10/02/2020
7. Điều kiện thử nghiệm:
 - Điều kiện nhiệt độ [t] và độ ẩm tương đối [RH] bảo dưỡng mẫu
 - Phòng trộn mẫu và thử mẫu : t = [27 ± 2] °C ; RH > 50 %
 - Tủ môi trường : t = [27 ± 2] °C ; RH > 90 %
 - Bể nước bảo dưỡng mẫu : t = [27 ± 1] °C
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
8.1. Độ lưu động, mm	TCVN 3121: 2003	170
8.2. Cường độ bám dính, MPa	TCVN 7239 : 2014	
• Ở điều kiện chuẩn		1,49
• Sau khi ngâm nước 72 h		0,34
8.3. Cường độ nén sau 28 ngày, MPa	TCVN 6016 : 2011	(1)

Ghi chú: Mẫu được gia công và thử nghiệm vào ngày 02/01/2020 với sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan

(1) Mẫu teo lại và nứt dọc theo viên mẫu

TL. TRÁCH PTN XÂY DỰNG

Trần Ngọc Sâm

**TL. GIÁM ĐỐC
 TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**

Nguyễn Tấn Tùng



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
 Tel: (84-251) 383 6212
 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
 Fax: (84-251) 383 6298
 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn