

KT3-02205BHD2/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


TEST REPORT

10/11/2022

Page 01/02

- Tên mẫu
Name of sample : **P PRIMER PLUS PIGMENTED**
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Khoảng 01 kg chất lỏng màu trắng/ *White liquid*
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 11/10/2022
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 12/10/2022 – 10/11/2022
- Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM**
Số 666, Đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương
- Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang tiếp theo
Refer to next page

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.


Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-02205BHD2/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/11/2022
Page 02/02

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Khối lượng riêng / <i>Density</i> ,	g/mL	ASTM D 1475 - 13	1,27
7.2. Hàm lượng chất không bay hơi (tính theo khối lượng)/ <i>Non volatile content (mass per mass)</i> ,	%	ASTM D 2369 - 20	44,6
7.3. Khả năng kháng nước <i>Water resistance</i>	-	TCVN 8653-2 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau khi ngâm trong nước 480 giờ <i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after immersion in water for 480 h</i>
7.4. Khả năng kháng kiềm <i>Alkali resistance</i>	-	TCVN 8653-3 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 240 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa <i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after immersion in saturated solution of Ca(OH)₂ for 240 h</i>

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.