

KT3-02633AHD3/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/06/2023
Trang 01/03

1. Tên mẫu : **06/CNHQ/N7.22/MR1-23**
P PRIMER PLUS PIGMENTED
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Khoảng 2 kg chất lỏng màu trắng
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 23/05/2023
6. Thời gian thử nghiệm : 24/05/2023 - 16/06/2023
5. Nơi gửi mẫu : **PHÒNG NGHIỆP VỤ 7 – TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3**
49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG**Nguyễn Thị Thùy Nhi****TL GIÁM ĐỐC**
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**Phan Thanh Trung**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rg.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rg.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-02633AHD3/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



16/06/2023
 Trang 02/03

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức quy định cho sơn lót nội thất TCVN 8652 : 2020	Kết quả thử nghiệm
7.1 Độ mịn	µm	TCVN 2091 : 2015	≤ 30	20
7.2 Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô	loại	TCVN 2097 : 2015	≤ 0	0 (*)
7.3 Thời gian khô bề mặt	h	TCVN 2096-3 : 2015	≤ 1	0,6
• Khô bề mặt		TCVN 2096-1 : 2015	≤ 3	0,9
• Khô hoàn toàn				
7.4 Khả năng kháng nước	-	TCVN 8653-2 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau khi ngâm trong nước 96 giờ	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau khi ngâm trong nước 96 giờ
7.5 Khả năng kháng kiềm	-	TCVN 8653-3 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, co nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa

Ghi chú: Gia công màng sơn ướt 150 µm theo yêu cầu khách hàng

(*) Loại: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-02633AHD3/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT


 16/06/2023
 Trang 03/03

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức quy định cho sơn lót nội thất TCVN 8652 : 2020	Kết quả thử nghiệm Test result
7.6 Trạng thái sơn trong thùng chứa	TCVN 8653-1 : 2012	Sơn không bị vón cục, đồng nhất sau khi khuấy	Sơn không bị vón cục, đồng nhất sau khi khuấy
7.7 Tính chất áp dụng	TCVN 8653-1 : 2012	Không có trở ngại khi phủ lại lần 2	Không có trở ngại khi phủ lại lần 2
7.8 Ngoại quan bề mặt sơn	TCVN 8653-1 : 2012	Bề mặt sơn đồng nhất	Bề mặt sơn đồng nhất
7.9 Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (- 5 °C)	TCVN 8653-1 : 2012	Sơn không bị hư hỏng	Sơn không bị hư hỏng Đạt yêu cầu khi thử phủ lớp 2

QUATEST 3®

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.