

KT3-01057BHD9/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/06/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu : TERRACOAT TOPCOAT
Name of sample
2. Số lượng : 01
Quantity
3. Mô tả : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description 01 kg chất lỏng màu trắng/ white liquid
4. Ngày nhận mẫu : 30/05/2019
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM
Client 666 Đường Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương
6. Thời gian thử nghiệm : 31/05/2019 – 28/06/2019
Test period
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang / See page 02/02
Test result

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LAB.



Nguyễn Phước Hải

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phạm Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
Tel: (84-251) 383 6212
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
Fax: (84-251) 383 6298
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Độ bám dính (thử cắt ô) / <i>Adhesion test (cross cut test)</i>	loại/ <i>class</i>	TCVN 2097 : 2015	0 (*)
7.2. Độ rửa trôi <i>Scrub resistance</i>	-	TCVN 8653-4 : 2012	Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền <i>No removing of coating after 1200 cycles of scrubbing</i>
7.3. Chu kỳ nóng lạnh <i>Shock temperature resistance</i>	-	TCVN 8653-5 : 2012	Màng sơn không bị phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng sau 50 chu kỳ chịu nóng lạnh <i>No blistering, no peeling, no cracking, no major differences in color and gloss after 50 cycles of shock temperature</i>

Ghi chú: Thử nghiệm độ rửa trôi: quét 2 lớp phủ trên nền vữa xi măng – cát và thử chùi rửa 1200 chu kỳ trên thiết bị SHEEN 903 (37 chu kỳ/ min)
Scrub resistance is carried out with apparatus SHEEN 903 , 1200 cycles (37 cycle/min), on the cement plate – 2 coating layers.

(*) Loại/ *class*: 0

Các cạnh vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào bị tách ra

The edges of the cuts are completely smooth, none of the squares is detached