

TỔNG QUÁT

Terrafix W22 là loại keo dán gạch gốc xi măng cường độ cao với đặc tính chống trượt và thời gian mở kéo dài. Terrafix W22 tuân thủ các yêu cầu theo EN12004 và đạt được tất cả các thử nghiệm cần thiết đối với chất kết dính được phân loại C2TE. Terrafix W22 thích hợp cho tường nội thất và ngoại thất để sử dụng trên tất cả các loại nền xây như cát / xi măng, bê tông đúc sẵn, thạch cao, ... Terrafix W22 được liên kết cả thủy lực và hữu cơ, đảm bảo độ bám dính tuyệt vời của gạch với bề mặt.

DÒNG SẢN PHẨM/ MÃ SỐ

XÁM	75570
TRẮNG	75575

ĐẶC ĐIỂM

- Độ bám dính tuyệt vời
- Chống trượt
- Thi công dễ dàng
- Kháng nước
- Thời gian mở kéo dài

ỨNG DỤNG

Keo dán gạch ceramic, đá và gạch mosaic chống trượt cường độ cao để sử dụng trên tất cả các loại nền xây như cát / xi măng, bê tông đúc sẵn, tấm thạch cao, tường sơn âm, những nơi cần thời gian khô kéo dài

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng bề mặt cần dán phải sạch và không có tạp chất lạ. Bề mặt thấm nước và xốp nên được làm ướt kỹ bằng nước trước khi thi công Terrafix W22. Bề mặt bám bụi nên được xử lý bằng sơn lót Penetrating Primer

PHA TRỘN

Thêm khoảng 7-7,5 lít nước vào 25kg Terrafix 11 và trộn kỹ để tạo thành hỗn hợp đặc và sệt. Để yên trong 5 phút, khuấy lại và thi công.

THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công Terrafix 22 một lớp dày khoảng 3mm lên bề mặt với mặt nhẵn của bay có răng cưa. Kéo bay với mép răng cưa qua lớp vữa vừa làm nhẵn. Đẩy gạch vào vị trí để có được độ kết dính hoàn toàn. Cố định gạch trước khi keo khô bề mặt. Lên kế hoạch làm việc cho phù hợp. Nguyên liệu đã chuẩn bị phải được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

KHOẢNG CÁCH CỦA RON

Để đảm bảo khoảng cách đều nhau, nên dùng miếng đệm gạch có độ dày cần thiết

CHÀ RON

Tham khảo bảng tài liệu Terragrout để biết thêm chi tiết.

KHE CO GIÃN

Các khe co giãn, khi cần thiết, nên được kết hợp trong giai đoạn thiết kế.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Terrafix W22 được cung cấp dưới dạng bao bì giấy 5kg và 25kg

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá nóng và quá lạnh.

Bao bì chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Sản phẩm	Vữa dán gạch chất lượng cao	
Chất kết dính	Chất kết dính thủy lực (đông cứng trong nước xi măng) và hữu cơ	
Chất độn	Chất độn khoáng được phân loại mịn	
Màu sắc	Xám/ trắng.	
Chất phụ gia	Chất hóa dẻo, chất cải thiện độ bám dính, cũng như chất giữ nước.	
Tiêu chuẩn chất lượng	Đạt tiêu chuẩn C2TE/EN12004.	
Cường độ bám dính khi kéo	Điều kiện tiêu chuẩn :	EN1348 >1.0N/mm ²
	Lão hóa nhiệt :	EN1348 >1.0N/mm ²
	Sau khi ngâm nước :	EN1348 >1.0N/mm ²
Cường độ bám dính ở dk tiêu chuẩn sau 28 ngày, N/mm²	>1.5 N/mm ² (TCVN 7899-2 :2008)	
Nhiệt độ thi công	5-35°C	
Độ tiêu tốn	Bay số 4: 2.0-2.5 kg/m ² Bay số 5: 2.5-3.0 kg/m ² Bay số 6: 4.0-6.0 kg/m ²	
Tỉ lệ nước pha trộn %	28-30%	
Thời gian điều chỉnh	>45 phút.	
Thời gian công tác	1 giờ.	
Thời gian mở	>30 phút.	
Sẵn sàng để chà ron	24 giờ.	
Sẵn sàng để sử dụng	14 ngày.	
Đóng gói	5kg và 25kg trong bao bì giấy.	
Tồn trữ	12 tháng trong bao bì chưa mở.	

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: titerracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: tiwww.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve caret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101

E-mail:
terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com