

KT3-01616BXD2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

14/11/2022
Page 01/021. Tên mẫu/ Name of sample: **TERRAMIX FINE**

2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
Description cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample
information were supplied by customer
3 kg

3. Số lượng mẫu : 01
Quantity

4. Ngày nhận mẫu : 11/10/2022
Date of receiving

5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM**
Customer Số 666, đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương

6. Thời gian thử nghiệm: 12/10/2022 –14/11/2022
Testing duration

7. Điều kiện thử nghiệm/ Test condition:

- Điều kiện nhiệt độ [t] và độ ẩm tương đối [RH] bảo dưỡng mẫu
Temperature [t] and relative humidity [RH] condition

- Phòng trộn mẫu và thử mẫu/ Mixing room and testing room : t = $[27 \pm 2]$ °C ; RH > 50 %
- Tủ môi trường/ Humidity cabinet : t = $[27 \pm 2]$ °C ; RH > 90 %
- Bể nước bảo dưỡng mẫu/ Water curing tank : t = $[27 \pm 1]$ °C

8. Kết quả thử nghiệm/ Test results: Xem trang/ See page 02/02

TL. TRƯỞNG PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PP. HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

**Trần Ngọc Sâm**

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

**Nguyễn Tân Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01616BXD2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



14/11/2022
 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristics</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1. Độ lưu động/ <i>Consistency</i> , mm	TCVN 3121 : 2003	170
• Tỷ lệ nước/ bột ứng với độ lưu động trên, <i>Water-skim coat ratio for mixture to reach the above consistency</i> , %		22,0
8.2. Thời gian đông kết/ <i>Time of setting</i>	TCVN 6017 : 1995	
• Bắt đầu/ <i>Initial set</i> , min		350
• Kết thúc/ <i>Final set</i> , min		440
8.3. Cường độ bám dính sau 7 ngày , <i>Adhesive strength after 7 days</i> , MPa	TCVN 7239 : 2014	
• Ở điều kiện chuẩn <i>In standard conditions</i>		1,13
• Sau khi ngâm nước 72 h <i>After immersion for 72 h in water</i>		1,08
8.4. Cường độ bám dính sau 28 ngày , <i>Adhesive strength after 28 days</i> , MPa	TCVN 7239 : 2014	
• Ở điều kiện chuẩn <i>In standard conditions</i>		1,57
• Sau khi ngâm nước 72 h <i>After immersion for 72 h in water</i>		1,33

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
 2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
 3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
 4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
 5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.