

TỔNG QUAN

CÁC LOẠI/MÃ SẢN PHẨM

SẤY BẰNG LÒ

ĐỂ KHÔ TỰ NHIÊN

Tileshield S100 là sơn phủ ngói acrylic có độ bền và độ bóng cao-gốc nước được pha chế đặc biệt cho ứng dụng chạy chuyên ở nhà máy sản xuất mái ngói bê tông. Sản phẩm tạo một lớp bảo vệ trang trí lâu dài và có nhiều màu sắc, chống phai màu. Tileshield S100 có đặc tính chống thấm cực tốt và không bong tróc ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất. Tileshield S100 cung cấp khả năng chống địa y, rêu và nấm mốc. Ngoài ra, sản phẩm có khả năng chống mài mòn nâng cao.

TÍNH CHẤT

Tileshield S100 được sản xuất từ nhựa acrylic nguyên sinh, bột màu và các chất phụ gia tạo độ bám dính tốt. Lớp sơn có các đặc tính sau:

- Độ bám dính tốt
- Khả năng chống tia cực tím tốt
- Khả năng chống tia cực tím tốt
- Dễ thi công, nhanh khô
- Kháng trầy cao
- Kháng rêu và nấm mốc
- Khả năng chịu rửa tốt

ỨNG DỤNG

Tileshield S100 được thiết kế ứng dụng trên mái ngói bê tông và xi măng. Sản phẩm được sử dụng trên dây chuyền sản xuất có hoặc không có lò sấy.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và vật lạ được làm sạch. Cũng đảm bảo rằng bề mặt không có muối, dầu, mỡ và bụi.

SƠN LÓT

Quét lót bề mặt bằng một lớp sơn lót Tileshield Primer trước khi thi công Tileshield S100. Ngoài ra, có thể sử dụng một lớp sơn lót Tileshield S100 loãng (50:50 với lớp sơn lót) làm lớp lót.

DỤNG CỤ THI CÔNG

Có thể thi công Tileshield S100 bằng chổi, ru lô hoặc phun hai lớp. Để lớp thứ nhất khô trong 20 đến 30 phút trước khi sơn lớp thứ hai.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

THÔNG TIN AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da.

Để biết chi tiết thông tin tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

PACKAGING & STORAGE

Tileshield S100 được đóng trong thùng nhựa 20kg.

Bảo quản các thùng chứa ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được lưu trữ trong 12 tháng. Nhập trước thì sử dụng trước.

TERRACO cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Kỹ thuật TERRACO hoặc đại lý TERRACO tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin, mẫu, trình diễn và dịch vụ hướng dẫn. Thông tin đưa ra trong tờ rơi này dựa trên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cũng như nghiên cứu và ứng dụng thực địa rộng rãi. Tất cả các sản phẩm được bán tuân theo các điều kiện bán hàng tiêu chuẩn có sẵn theo yêu cầu. Thông tin này dựa trên kiến thức hiện tại của TERRACO và nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của TERRACO và phương pháp sử dụng của chúng. Người dùng tiềm năng nên xác định tính phù hợp của các đề xuất và sản phẩm của TERRACO trước khi áp dụng chúng ở quy mô thương mại.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Product	Sơn ngói acrylic có độ bóng cao và chống trầy xước.
Gốc nhựa	Acrylic.
Màu	Nhiều màu đa dạng
Độ bóng	Cao
Thời gian khô	1-2 tiếng ở nhiệt độ phòng, ngắn hơn khi có đèn sấy
Độ nhớt	9,000 cps
Tỷ trọng	1.05 – 1.15
pH	8 - 9
Định mức	150 - 250 grams/m ² /lớp
Đóng gói	20kg trong thùng nhựa
Lưu trữ	12 tháng trước khi mở thùng

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 1 2819 045
Fax: +353 (0) 1 2819 048
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
Email: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3 820 100
Fax: +84 (0)274 3 820 101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com